

AXT800 WBCC ブレンダー

AXT800 WBCC ブレンダーは、プロフェューチャー WB クリヤー K9100 に使用する専用のボカシ剤です。
水性クリヤーコート用にスムーズに目立たないスポット補修を行う事が出来るように開発されました。



- ・ ブレンディングエリアで目立たなく馴染ませるボカシ際処理用
- ・ 旧塗膜と新車塗膜への優れた馴染み性
- ・ 高品質な外観品質
- ・ ポリッシュ労力が低減
- ・ 特化則該当溶剤非含有

プロフェューチャー WB クリヤー K9100 専用ボカシ剤



「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

AXT800 WBCC ブレンダー

製品の使用について-標準塗装仕様



作業中は呼吸器系、皮膚および眼への炎症を避けるため、適切な防護服やマスク、安全メガネ等の保護具を必ずご使用ください。



クリアー		ハードナー		ボカシ剤	
容量	重量	容量	重量	容量	重量
3	100	1	33	100-125%	109-136
K9100		8100		AXT800	

* ボカシ剤として上記配合をあらかじめ準備ください。

* プロフェューチャーWB クリアーK9100 の混合方法に従い混合してください。

プロフェューチャーWB クリアー9100 ブレンドイン



ボカシ部分を研磨処理する。例)3M トライザクト P3000 または同等品。

オプション:


不具合を避けるため粗目のコンパウンドで研磨処理されたボカシ部分より広い範囲にポリッシュする。

準備されたエリアをスタンドックスプレクリーナーでクリーニング



プロフェューチャーWB クリアーK9100 を TDS に従い混合。

希釈済みプロフェューチャーWB クリアーK9100 をベースコート上より広く塗装。



混合済み AXT800 WBCC ブレンダーを研磨処理された範囲内に数回薄く塗装しクリアーコートのボカシ部分を滑らかにする。

更に AXT800 WBCC ブレンダー単体でボカシ際を馴染ませる。

TDS に従いクリアーを乾燥。

追加で IR 乾燥を行うとボカシ目が切れるリスクが軽減されます。



乾燥・冷却後、必要に応じてトライザクト P3000 でボカシ部分を軽く研磨。ポリッシャーの圧力と回転方向に注意し塗装部分からボカシ目に向かいポリッシュを行う。

製品構成

AXT800 WBCC ブレンダー

注意事項

- AXT800 WBCC ブレンダーはプロフェューチャーWB クリアーK9100 にのみ使用可能です。
- 特化則該当溶剤は非含有ですが、有機則は対象です。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」