



Beschichtete Oberflächen

Vorbehandlung:

Vorbehandlung der Untergründe

Altlackierung/Werkseitige Grundierung

Altlackierung/Grundierung entfernen	Mechanische Verfahren: Schleifen, Strahlen Chemische Verfahren: Beizen mit sauren oder basischen Chemikalien, danach Neutralisation und Spülung
-------------------------------------	--

Falls Entfernung nicht möglich ist:

Anschleifen	
Entfettung	Geeignete Reinigungs-/Entfettungsmittel: z. B. Multicleaner, Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner
Absperren mit geeigneten Primern/Grundierungen	

Coil-Coating/Kunststoff-Beschichtungen/Emaillierte Flächen

Entfettung	Geeignete Reinigungs-/Entfettungsmittel: z. B. Multicleaner, Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner
Anschleifen	

Pulverlack-Beschichtungen

Direkte Beschichtung vieler Pulverlacke bei Einsatz von PercoTop Spezial Cleaner möglich	
--	--

Aufbauempfehlung:

Untergründe	Primer/Grundierungen	Decklacke
Altlackierungen Werkseitige Lackierungen	Nach Test: Primer 010 oder Primer 040 mit Activator 3840	Primer/Grundierungen sind mit allen Decklacken überlackierbar. 1K-Decklacke: KH, NKL 2K-Decklacke: ACRYL-100, PUR, 449 Structure, PUR-MATT, EP (Innenbereich) Einstellung der Decklacke in unterschiedlichen Glanzgraden und Strukturen möglich. Direkte Beschichtung mit 2K-Decklacken (PUR, ACRYL) nach Beratung und Probelackierung.
Coil-Coating Kunststoff-Beschichtung Emaillierte Flächen	Nach Test: Primer 040 mit Activator 3840	
Pulverlack-Beschichtung	Nach Test: Spezial Cleaner	