



Holz/MDF

Vorbehandlung:

Vorbehandlung der Untergründe

Abgelagertes und trockenes Holz

Reinigung	Staubfrei, fettfrei Geeignete Reinigungsmittel (z. B. Multicleaner, Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner)
Anschleifen	Abhängig vom Untergrund

Holz mit Altlackierung

Altlackierung entfernen	
-------------------------	--

Aufbauempfehlung:

Untergründe	Primer/Grundierungen	Decklacke
Holz	Primer 010 oder Filler 2K Sandable im Außenbereich nur auf imprägnierten Hölzern Primer 040 mit Activator 3840	Primer/Grundierungen sind mit allen Decklacken überlackierbar. 1K-Decklacke: KH, NKL 2K-Decklacke: ACRYL-100, PUR, 449 Structure, PUR-MATT Einstellungen der Decklacke in unterschiedlichen Glanzgraden möglich.
MDF	Primer 010 oder Filler 2K Sandable Kantenvorbehandlung mit Pinsel Primer 040 mit Activator 3840	
Spanplatten	Primer 010	
Hartfaserplatten	Primer 040 mit Activator 3840 oder Filler 2K Sandable	