

# PercoTop®-System: Industrielackierung für Profis.

Standomix® Mischkonzentrate + PercoTop® Mischkonzentrate + PercoTop® Bindemittel									
Acryl 100 Decklack	PUR Decklack	PUR Matt Decklack	PUR Struktur Decklack	Acryl 1-Schicht Decklack	Steinschlag-schutzlack	Eisenglimmer Decklack	Alkyd KH Decklack	Nitro Decklack	Epoxy Decklack
PercoTop® Acryl 100 Binder CS950	PercoTop® PUR Binder CS920	PercoTop® PUR Matt Binder CS923	PercoTop® 449 Structure Binder CS949	PercoTop® 611 DTM Binder CS911	PercoTop® 449 Structure Binder CS949 Acryl 100 Binder CS950	PercoTop® 531 MIO Binder CS912	PercoTop® KH Binder CS991 Sikkativ 376 CS212	PercoTop® NKL Binder CS990	PercoTop® EP Binder CS980
<ul style="list-style-type: none"> <li>Glänzender 2K Decklack (Polyacrylat)</li> <li>Sehr hohe Lichtbeständigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glänzender 2K Decklack (Polyurethan)</li> <li>Hohe mechanische und chemische Beständigkeit</li> <li>Für die Innen- und Außenanwendung</li> <li>Geeignet auf grundierten Untergründen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für extrem matte Oberflächen</li> <li>2K Decklack (Polyurethan)</li> <li>Hohe mechanische und chemische Beständigkeit</li> <li>Für die Innen- und Außenanwendung</li> <li>Geeignet auf grundierten Untergründen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für strukturierte Oberflächen</li> <li>2K Decklack (Polyurethan)</li> <li>Hohe mechanische und chemische Beständigkeit</li> <li>Für die Innen- und Außenanwendung</li> <li>Geeignet auf grundierten Untergründen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glänzender 2K Decklack (Polyacrylat)</li> <li>Für die 1-Schicht Applikation/ ohne Primer</li> <li>Direkt auf Stahl, Aluminium und Zink</li> <li>Für die Innen- und Außenanwendung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2K Decklack (Polyacrylat) mit Steinschlagschutz</li> <li>Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit</li> <li>Optimiert zur Verarbeitung mit Großgeräten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2K Decklack (Polyacrylat) mit Eisenglimmer</li> <li>Hohe mechanische und chemische Beständigkeit</li> <li>Mit typischer Glanz- und Effektausbildung</li> <li>Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hochglänzender 1K Decklack (Alkyd/Kunstharz)</li> <li>Geeignet für den Innen- und Außenbereich</li> <li>Auch für Rollen oder Streichen einsetzbar</li> <li>Beschleuniger verbessert die Durchtrocknung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1K Decklack (Nitrocellulose)</li> <li>Geeignet für den Innenbereich</li> <li>Schnelle Lufttrocknung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2K Epoxy-System</li> <li>Geeignet für spezielle Anwendungen im Innenbereich</li> <li>Für Objekte mit extremer Oberflächenhärte sowie hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit (z. B. Fußböden, Maschinen)</li> </ul>
PercoTop® Matting Agent 2K CS204	PercoTop® Matting Agent 2K CS204			PercoTop® Matting Agent DTM CS203	PercoTop® Matting Agent 2K CS204		PercoTop® Matting Agent 1K CS201	PercoTop® Matting Agent 1K CS201	PercoTop® Matting Agent 1K CS201
5 Glanzgrade – hochglänzend bis matt	5 Glanzgrade – hochglänzend bis matt			5 Glanzgrade – hochglänzend bis matt			5 Glanzgrade – hochglänzend bis matt	4 Glanzgrade – glänzend bis matt	3 Glanzgrade – glänzend bis matt
PercoTop® Activator Fast CS702							KH-Alkyd Accelerator		PercoTop® Activator EP CS780
5:1 vol./5:1 gew.		5:1 vol./5:1 gew.		6:1 vol./7:1 gew.		5:1 vol./5:1 gew.			
PercoTop® Activator Standard CS701			PercoTop® Activator 3840 CS704						
2:1 vol./2:1 gew.		2:1 vol./2:1 gew.		3:1 vol./3:1 gew.		4:1 vol./5:1 gew.		9:1 vol./10:1 gew.	
PercoTop® Thinner Standard CS600							20%		
PercoTop® Thinner 2K CS602 / Thinner Fast CS603					PercoTop® Thinner 2K CS602		PercoTop® Thinner 1K CS601		
							PercoTop® Thinner EP CS680		

Untergrundvorbehandlung: PercoTop® Primer 010 1K, Primer 040 HS 2K + PercoTop® Activator 4040 CS705 / Activator 3840 CS 704



Die Kunst des Lackierens.