



スタンドクリル® ファーストリペアクリヤー K9450

The clearcoat for fast application and turn around.

An Axalta Coating Systems Brand



The Art of Refinishing.

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤー K9450

Standocryl® Fast Repair Clear K9450

- 超速乾型でコート間のフラッシュが不要
- スポットリペア、パネル、マルチパネルに対応
- 卓越したポリッシュ性能
- 容易な2コート塗装仕様
- 優れた耐候性、耐化学薬品性



スタンドクリル®ファーストリペアクリヤーK9450は、溶剤及び水性ベースコートシステム用に開発されました。

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤーK9450は、一般的なスポット補修からマルチパネル塗装まで対応可能な速乾性と高品質な仕上げを提供する、2Kクリヤーコートです。

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤーK9450は、使い易く、優れた流動性を持ち、光沢良好でポリッシュが容易です。

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤーK9450は、スタンドックスVOCハードナーと4：1、ハードナーHSと3：1、ハードナーMSと2：1ですべてのハードナー類と混合可能です。

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤーK9450は、2コートで仕上げが可能です。通常のボディショップの条件下で、優れた品質の補修を実現します。

自然乾燥 @25℃
ダストフリー時間 8-12 分
ポリッシュ可能時間 25-35 分

強制乾燥 @50℃ × 10 分
ダストフリー時間 直ちに
ポリッシュ可能時間 5-15 分

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤー K9450

Standocryl® Fast Repair Clear K9450

製品の主な特徴

1. 超速乾エアドライ性能を持ち、コート間のフラッシュオフタイムなしで塗装可能
2. スポット補修からマルチパネルに対応
3. 卓越したポリッシュ性
4. 優れた耐候性、耐化学薬品性






素地


- Standox® ベースコート
- Standoblue® ベースコート

塗装方法



送気式スプレーマスクを必ず着用して下さい。
SDS/安全データシート情報も参照して下さい

- (1)  **〈容量混合比〉**
Standox® 2K ハードナー HS 類
混合比=3 : 1
Standox® 2K シンナー 希釈率=5%
可使用時間：1.5 時間 / 18 ~ 22°C
- (2)  **〈シンナー希釈〉**
希釈粘度
12-14 秒 / DIN 4 mm / 20° C
- (3)  **〈スプレー塗装〉**
中圧ガン口径：1.3-1.4 mm
スプレーガン圧力：1.5-2.0kg/cm²
塗装回数：2 回 (40-50 μm)
- (4)  HVLP ガン口径：1.3-1.4 mm
ガンメーカーの仕様に従う
塗装回数：2 回 (40-50 μm)
- (5)  **〈乾燥〉**
自然乾燥 25°C
ダストフリー時間：8-12 分
ハンドリング可能時間：25-35 分
テープフリー時間：3 時間

強制乾燥：10 分 / 50°C (パネル温度)
ダストフリー時間：直ちに
ハンドリング可能時間：5-15 分
テープフリー時間：2 時間
- (4)  **〈セッティング時間〉**
コート間フラッシュオフ時間：なし
最終フラッシュオフ (加熱する場合)：5 分

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤー K9450

Standocryl® Fast Repair Clear K9450

スタンドクリル®ファーストリペアクリヤー 製品構成

製品コード	製品名	荷姿
02040590	スタンドクリル ファーストリペア クリヤー K9450	4L
02085631	スタンドックス 2K ハードナー MS 5 - 15	1L
02079127	スタンドックス 2K ハードナー MSX 5 - 25	1L
02079020	スタンドックス 2K ハードナー MSX 15 - 30	1L
02070057	スタンドックス 2K ハードナー MS 25 - 40	1L
02082411	スタンドックス 2K ハードナー HS 5 - 15	1L
02082403	スタンドックス 2K ハードナー HS 15 - 25	1L
02082578	スタンドックス 2K ハードナー HS 20 - 30	1L
02082144	スタンドックス 2K ハードナー HS 25 - 40	1L
02079312	スタンドックス VOC ハードナー 10 - 20	1L
02079309	スタンドックス VOC ハードナー 20 - 25	1L
02079306	スタンドックス VOC ハードナー 25 - 30	1L
02079302	スタンドックス VOC ハードナー 30 - 40	1L
02078040	スタンドックス 2K シンナー 10 - 20	5L
02078147	スタンドックス 2K シンナー 15 - 25	5L
02074273	スタンドックス 2K シンナー 25 - 35	5L
02070049	スタンドックス 2K シンナー 35 - 40	1L



201508-TJ

お問い合わせ
アクサルタ コーティング システムズ合同会社
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー4F
TEL (代表) 03-6891-0230
E-mail: info.jp@axaltacs.com
www.refinish.jp/standox