



NEW!



エクストリームシステム:

スタンダックスVOC エクストリーム ウェットオンウェット フィラー U7650



The Art of Refinishing.

An Axalta Coating Systems Brand

エネルギー消費が 少ない 最速のシステム

エクストリームシステムは類を見ないプロセス時間の新しい世界を切り開くシステムです。

更にエネルギー消費削減は究極の経済効果がある。

エクストリームシステム製品は60℃、40℃、20℃で乾燥ができる唯一の製品である。

これは予想以上に経済的効果と作業の柔軟性を生み出す。

BP工場の稼働状況によって、回転率を向上させる究極の速さからエネルギーの削減まで対応可能となる。



エクストリーム スピード

新製品のU7650 VOCウェットオンウェットフィラー、
スタンドブルーベースコート、K9600 VOC エクストリームプラスクリヤー
を使用することにより最短36分で作業が可能。



エクストリーム エネルギー削減

エクストリームシステムは40℃または20℃で乾燥可能な唯一の製品である。
これは70%のエネルギーコスト削減が可能。



エクストリーム 輝き

エクストリームテクノロジーは充填能力に優れる。
このクリヤーは完全に素晴らしい光沢と速乾性を付与する。



エクストリーム 電着交換パーツに最適

新しいU7650 VOCエクストリームウェットオンウェットフィラーは
最短フラッシュ5分でトップコートを塗装可能。
これにより作業効率を高めることが可能。

エクストリームシステム

・エックスプレス プレップワイプU3000

新発売 ・VOC エクストリームウェットオンウェットフィルター U7650

・VOC エクストリームフィルター U7600

・スタンドブルーベースコート

新発売 ・スタンダクリル VOC エクストリームプラスクリヤーK9600

新ラベル
Xtremeマークを追記

NEW!



エクストリーム 最先端のテクノロジー

アクサルタ特許の技術はスタンドックス
エクストリームシステムに
想像を超えた製品特性と過大な影響を提供する。



エクストリーム 効率的なコスト

加速された乾燥時間は軽補修作業に有利。



エクストリーム 最高の処理台数

最速の乾燥性はブースの占有率を
大幅に削減する。
これは作業を大幅に効率化できる。
よって1日の処理台数を増やすことが可能。



エクストリーム サービスに焦点

VOCエクストリームフィルターと
VOCエクストリームプラスクリヤーを
使用することによりお客様へプレミアムな
"1 Day Repair"サービスを提供可能。
預かった車をお客様へ1日もしくは数時間で
返却可能。これにより代車コストを削減可能。



エクストリーム 新たな投資不要

スプレーブースは60°Cまで
加温する必要はない。
40°Cまたは20°Cで乾燥可能なため
高額な設備投資は不要。



製品の使用について-標準ウェットオンウェット仕様



作業中は呼吸器系、皮膚および眼への炎症を避けるため、適切な防護服やマスク、安全メガネ等の保護具を必ずご使用ください。



研磨・脱脂クリーニングし、スタンドックスエクスプレスブレップワイプ U3000 で処理された鋼板、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム板。

よく研磨・脱脂クリーニングした塗装面。

研磨・脱脂クリーニングした OEM プライマー。

研磨・脱脂クリーニングした 2K ポリエステル製品。



サフェーサー		ハードナー		アクセラレーター	
容量	重量	容量	重量	容量	重量
1	100	1	59	10%	11
U7650		4650		U7610	
2K シンナー35-40					

気温 30℃以上で湿度 50%以上の場合、U7610 の代わりに 2K シンナー35-40 を使用してください。

ポットライフ(20℃): 30 分-1 時間



	口径	スプレー圧力	
HVLP	1.3-1.6mm	0.7 バール	噴霧圧(ノズル)
規制適合(中圧)	1.3-1.6mm	1.5-1.8 バール	手元圧
1-2 コート	最終フラッシュオフ: 5 分-8 時間		



8 時間以内にオーバーコートする。

スタンドブルーベースコート+クリヤーコート

スタンドクリル VOC トップコート

※溶剤ベースコートは使用できません。

スタンドブルーハードナー混合済みスタンドブルーベースコート+スタンドックスVOCエクストリームクリヤーK9580

VOC規制

2004/42/II B (c) (540) 540: この製品 (製品カテゴリー: II B (c)) に対する欧州基準値は希釈済み塗料で VOC が最大 540g/L です。希釈済みでこの製品の VOC 含有量は最大 540g/L です。

製品構成

スタンドックス VOC エクストリーム W.O.W.フィラー-U7650

スタンドックス VOC エクストリーム W.O.W.フィラーハードナー-4650

スタンドックス フィラーアクセラレーター-U7610

スタンドックス 2K シンナー35-40

■お問い合わせ

アクサルタ コーティング システムズ 合同会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー4F

E-mail: info.jp@axalta.com <https://www.stadox.com/jp>

