

## 2Kクリスタルクリアー K9030 重量配合表(MSハードナー)

標準	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルクリアー K9030	2	100	59	117	176	235	293	587
MSハードナー	1	49	29	58	87	116	145	290
2K シンナー	15%	21	12	25	37	49	61	123

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルクリアー K9030	1.7	100	51	101	152	203	253	507
2K ソフトナー ニュー	0.3	16	8	17	25	33	41	83
MSハードナー	1	57	29	58	87	115	144	288
2K シンナー	15%	24	12	24	37	49	61	122

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルクリアー K9030	0.7	34	20	41	61	82	102	204
2Kスペシャルマット	1.3	66	40	79	119	158	198	396
MSハードナー	1	47	28	56	84	113	141	281
2K シンナー	15%	20	12	24	36	48	60	119

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルクリアー K9030	0.9	41	25	49	74	98	123	245
2Kスペシャルマット	1.1	59	35	71	106	141	176	353
MSハードナー	1	47	28	56	85	113	141	282
2K シンナー	15%	20	12	24	36	48	60	119

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルクリアー K9030	1.0	46	27	55	82	110	137	275
2Kスペシャルマット	1.0	54	32	65	97	129	161	323
MSハードナー	1	47	28	57	85	113	141	283
2K シンナー	15%	20	12	24	36	48	60	120

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
2Kクリスタルクリアー K9030	1.1	54	32	64	97	129	161	322
2Kスペシャルマット	0.9	46	27	55	82	110	137	274
MSハードナー	1	48	28	57	85	114	142	284
2K シンナー	15%	20	12	24	36	48	60	120

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。  
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」

## 2Kクリスタルクリアー K9030 重量配合表(VOCハードナー)

標準	容量比	重量比						
		100g	200g	300g	400g	500g	1000g	
2Kクリスタルクリアー K9030	4	100	59	119	178	238	297	594
VOCハードナー	1	28	16	33	49	66	82	164
2K シンナー	35%	41	24	48	73	97	121	242

軟質化 (15%)	容量比	重量比						
		100g	200g	300g	400g	500g	1000g	
2Kクリスタルクリアー K9030	3.5	100	51	103	154	205	256	513
2K ソフトナー ニュー	0.5	16	8	17	25	34	42	84
VOCハードナー	1	32	16	33	49	65	81	163
2K シンナー	35%	47	24	48	72	96	120	240
	1.75		100	200	300	400	500	1000

軟質化 (30%)	容量比	重量比						
		100g	200g	300g	400g	500g	1000g	
2Kクリスタルクリアー K9030	3.1	100	45	90	135	181	226	451
2K ソフトナー ニュー	0.9	33	15	30	44	59	74	148
VOCハードナー	1	36	16	32	49	65	81	162
2K シンナー	35%	53	24	48	72	96	119	239
	1.75		100	200	300	400	500	1000

艶消し(2分艶有り)	容量比	重量比						
		100g	200g	300g	400g	500g	1000g	
2Kクリスタルクリアー K9030	1.5	34	21	42	63	84	104	209
2Kスペシャルマット	2.5	66	40	80	119	159	199	398
VOCハードナー	1	26	16	32	48	64	79	159
2K シンナー	35%	39	23	47	70	94	117	234
			100	200	300	400	500	1000

艶消し(4分艶有り)	容量比	重量比						
		100g	200g	300g	400g	500g	1000g	
2Kクリスタルクリアー K9030	1.7	41	25	50	74	99	124	248
2Kスペシャルマット	2.3	59	36	71	107	143	179	357
VOCハードナー	1	26	16	32	48	64	80	159
2K シンナー	35%	39	24	47	71	94	118	235
			100	200	300	400	500	1000

艶消し(5分艶有り)	容量比	重量比						
		100g	200g	300g	400g	500g	1000g	
2Kクリスタルクリアー K9030	1.9	46	28	55	83	111	139	277
2Kスペシャルマット	2.1	54	33	65	98	131	164	327
VOCハードナー	1	26	16	32	48	64	80	160
2K シンナー	35%	39	24	47	71	94	118	236

艶消し(8分艶有り)	容量比	重量比						
		100g	200g	300g	400g	500g	1000g	
2Kクリスタルクリアー K9030	2.2	54	33	65	98	130	163	326
2Kスペシャルマット	1.8	46	28	55	83	111	138	277
VOCハードナー	1	27	16	32	48	64	80	160
2K シンナー	35%	39	24	47	71	95	118	237

艶消し塗装はハードナー、シンナーの種類や塗装方法、乾燥条件、膜厚の違いにより光沢に影響を及ぼします。  
上記の表は目安として使用して下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせで使用するにはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいますようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」