

プロフューチャー WBクリアー K9200

重量配合表

標準-1	容量比	重 量 比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
プロフューチャー WBクリアー K9200	2	100	53	105	158	211	263	526
9210	1	50	26	53	79	105	132	263
9250	28%	40	21	42	63	84	105	211

標準-2	容量比	重 量 比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
プロフューチャー WBクリアー K9200	2	100	50	100	150	200	250	500
9210	1	50	25	50	75	100	125	250
9250	35%	50	25	50	75	100	125	250

軟質化	容量比	重 量 比						
			100g	200g	300g	400g	500g	1000g
プロフューチャー WBクリアー K9200	1.8	90	42	85	127	169	211	423
2KソフナーNew 5660	0.2	10	5	9	14	19	23	47
9210	1.2	60	28	56	85	113	141	282
9250	35%	53	25	50	75	100	124	249

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」